

BONIDUR LZT-4

KLEJ KAUCZUKOWY



- Wysoka elastyczność spoiny
- Transparentna spoina
- Nie zawiera rozpuszczalników organicznych
- Łatwe nakładanie i rozprowadzanie
- Szerokie zastosowanie

CHARAKTERYSTYKA

Jednoskładnikowy klej na bazie wodnej z dodatkiem środków modyfikujących. Klej przeznaczony do zastosowań profesjonalnych w przemyśle obuwniczym i kaletniczym.

DANE TECHNICZNE

Baza	dyspersja kauczuku naturalnego
Barwa	biała
Zapach	charakterystyczny
Zawartość suchej masy	ok. 60 %
Temperatura pracy	min. 15°C
Czas odparowania	min. 15 minut*
Lepkość	ok. 100 mPa·s

*Czas odparowania zależy od temperatury i wilgotności otoczenia. Podane wartości mierzone były w warunkach laboratoryjnych.

ZASTOSOWANIE

Klej BONIDUR LZT-4 jest przeznaczony do:

- bukowania
- klejenia elementów składowych cholewki obuwniczej
- pomocniczych czynności szwalniczych
- klejenia skór naturalnych i skóropodobnych z PU i PCV
- klejenia materiałów tekstylnych, dzianin, włókien, skór wtórnych, sztucznych skór celulozowych, tektury itp.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem klej dokładnie wymieszać. Klej i materiały sklepane doprowadzić do temperatury min. 15°C. Powierzchnie muszą być suche, oczyszczone i odpylone.

Powierzchnie gładkie łączonych materiałów zdrasać i odpylić. Klej nanosić cienką warstwą na obydwie sklepane powierzchnie za pomocą pistoletu natryskowego. W przypadku materiałów chłonnych (np. tkaniny, skóra) nanosić dwukrotnie, drugą warstwę po upływie około 15 minut po pierwszej. Odczekać ok. 15 minut od nałożenia ostatniej warstwy. Złączyć elementy i prasować je przez 15 sekund pod ciśnieniem 0,1 – 0,2 MPa.

Spoina uzyskuje pełną wytrzymałość po 72h.

CZYSZCZENIE

Świeże zabrudzenia z narzędzi i materiałów usuwać wodą. Utwardzony klej można usunąć jedynie mechanicznie.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych fabrycznych opakowaniach, w temperaturze od +10°C do +25°C. Produkt przechowywany niezgodnie z wymaganiami traci właściwości klejące i nie nadaje się do stosowania. Szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki produktu.

TERMIN WAŻNOŚCI

5 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIA

Opakowania: 5 kg, 10 kg, 18 kg, 200 kg.

ZALECENIA BHP

Przestrzegać zasad higieny pracy. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Stosować w miejscach z dobrą wentylacją. Chronić przed dziećmi. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny - szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki.

Wydanie 6, listopad 2019r. Niniejsze wydanie zastępuje poprzednie.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej opierają się na doświadczeniach praktycznych oraz na wynikach naszych badań laboratoryjnych i w żadnym przypadku nie stanowią prawnej gwarancji właściwości, ponieważ nie mamy wpływu ani na różnorodność, ani na sposób stosowania materiałów używanych w powiązaniu z naszymi wyrobami. **Zalecamy klientom przeprowadzenie własnych prób dla określenia przydatności produktu.**

