

BOPREM PUR

ГРУНТОВКА ПОД ПАРКЕТНЫЕ КЛЕИ



- Укрепление стяжки
- Глубокое проникновение
- Легкость применения

ХАРАКТЕРИСТИКА

Однокомпонентная грунтовка на основе полиуретана с добавкой модификаторов в органических растворителях. Препарат проникает вглубь грунтованной стяжки, укрепляет её, одновременно связывая остатки пыли и микропыли. Может быть использован на полах с системой обогрева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База	полиуретан
Цвет	Светло-коричневый
Запах	характерный
Температура применения	мин. 15°C
Расход	150 – 200 г/м ²
Рекомендуется склеивание	через мин. 4 ч
Влажность воздуха	макс. 65 %
Влажность стяжки	макс. 4 % (СМ)

ПРИМЕНЕНИЕ

Грунтовка предназначена для профессионального использования перед укладкой деревянных полов. Рекомендуется для:

- обеспыливания и укрепления цементных и ангидридных стяжек, бетона, перед укладкой паркетов с использованием полиуретановых, полиуретан-силановых или эпоксидно-полиуретановых паркетных клеев (напр. BONIPUR PARKIET 2k, BONIPUR PARKIET 1k, BONIPOX PARKIET 2k ECO и BONIPOX PARKIET 2k).

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка стяжки: удалить пыль, проверить содержание влаги. Старые стяжки должны быть очищены от слабосвязанных слоев, красок, клеев и грязи, которые уменьшают адгезию клея. Выровнять и устранить щели, например, с помощью средства BONIBET и удалить пыль. Новые ангидридные и цементные стяжки – шлифовать и обеспылить.

Грунтовка: перед использованием, грунтовку следует довести до комнатной температуры. Тщательно перемешать и наносить кистью или валиком. Обильно нанести слой грунтовки, но без образования луж. Дальнейшие работы допускаются через 4 часа, после полного высыхания грунтовки (при 20-25°C и относительной влажности не более 65%). Клей рекомендуется наносить через 24 часа. ПРИМЕЧАНИЕ: продукт реагирует с влагой из воздуха. Содержание открытой упаковки необходимо использовать полностью, так как, во время применения препарата, следует избегать непосредственного контакта с водой.

Полная прочность шва достигается через 24 ч.

ОЧИСТКА

Не затвердевшее ещё загрязнение удалить с инструментов бензином. Застывший клей можно удалить только механическим способом.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой заводской упаковке, при температуре от +10°C до +25°C. Продукт, хранящийся не в соответствии с требованиями, теряет адгезивные свойства и становится непригодным к применению. Подробные данные поданы в карте характеристик продукта.

СРОК ГОДНОСТИ

6 месяцев со дня производства.

УПАКОВКА

Упаковка: 4 кг.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдать правила гигиены труда. Избегать контакта с глазами и кожей. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. Хранить в местах, недоступных для детей. Продукт классифицируется как опасный – подробные данные указаны в паспорте опасного вещества.



Публикация 6, январь 2020г. Данное издание заменяет предыдущее.

Данные, приведенные в этом техническом листе, основываются на практических результатах и наших лабораторных исследованиях, и не являются гарантией свойств в юридическом смысле из-за того, что мы не имеем влияния ни на многообразие, ни на способы применения материалов, употребляемых вместе с нашими продуктами. **Рекомендуем клиентом провести собственные испытания для определения применения продукта.**

